ЮМАТЕКСТЕРМО

Pro Wired Mat 100 AL1

Прошивной мат на основе негорючей каменной ваты с односторонним покрытием из оцинкованной сетки.

Тепловая, акустическая и противопожарная изоляция плоских, цилиндрических и фигурных поверхностей. Огнезащита воздуховодов.

Максимальная рабочая температура	660 °C (ГОСТ 32312-2011)
Номинальная плотность	100 кг/м^3
Способ упаковки	Рулоны на паллетах
Покрытие	Алюминиевая фольга

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТ
Размеры		
Ширина, мм	600; 1200	ГОСТ EN 822
Длина, мм	2000 - 6000	ГОСТ EN 822
Толщина, мм	30 - 120	ГОСТ EN 823
Пожаро-технические характеристики		
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244-94
Теплотехнические характеристики		
Теплопроводность при 10 °C, λ_{10}, Вт/(м*К)	0,034	ГОСТ 31925-2011
Теплопроводность при 125 °C, λ_{125}, Вт/(м*К)	0,048	
Теплопроводность при 200 °C, λ_{200}, Вт/(м*К)	0,057	
Теплопроводность при 300 °C, λ_{300}, Вт/(м*К)	0,073	
Теплопроводность при 400 °C, λ_{400}, Вт/(м*К)	0,094	
Теплопроводность при 500 °C, λ_{500}, Вт/(м*К)	0,118	

ООО "АкваРос СПб"
Офис: 196158, Россия, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 46Б
Офисный центр М-46, ООО "АкваРос СПб"
Склад: Московское шоссе, 13Ж (внутри КАД)

Данная спецификация продукта содержит единственнон и полное описание условий и технических характеристик изделий. Содержащаяся в нестоящем документе информация предоставляется бесплатно, без каких-либо обязательств и под личную ответственность порлучателя. Поскольку использования могут различаться и находятся вне контроля производителя, то производитель не несет ответственности за точность или надежность данных связанных с конкретными видами использования любого продукта описанного в настоящем документе. Производитель оставляет за собой право изменять этот документ без предварительного согласия.